

Demula® Ontkistingsmiddel L

Ontkistingsmiddel voor beton

demula
HULPSTOFFEN VOOR BETON EN MORTELS
ADJUVANTS POUR BETON ET MORTIERS



TOEPASSING

Demula® Ontkistingsmiddel L is een universeel ontkistingsmiddel voor beton.

Demula® Ontkistingsmiddel L wordt aangewend daar waar een glad en egaal beton van groot belang is. (gladde welfsels, architectonisch beton,...). Eventuele afwerkklagen (pleisterwerk, schilderwerk,...) hechten goed op het betonoppervlak indien het ontkistingsmiddel niet te dik is opgezet.

Demula® Ontkistingsmiddel L kan worden ingezet in de prefab betonindustrie.

Demula® Ontkistingsmiddel L ondervindt geen problemen op tafels waar sterk getrild wordt.

Demula® Ontkistingsmiddel L kan worden toegepast op: houten bekisting (gelakt en ongelakt), stalen bekistingen

VOORDELEN

Demula® Ontkistingsmiddel L zorgt ervoor dat er geen hechting optreedt tussen beton en bekisting.

Demula® Ontkistingsmiddel L voorkomt de vorming van luchtbellen.

Demula® Ontkistingsmiddel L voorkomt verkleuring van het beton bij goed aanbrengen.

GEBRUIKSAANWIJZING

Demula® Ontkistingsmiddel L bij niet poreuze bekistingen licht vernevelen, bij poreuze bekistingen (vurenhout of niet-gecoate betonplex) royaal bespuiten.

Demula® Ontkistingsmiddel L is goed te vernevelen met behulp van een lagedruk nevelspuit, waarmee een dunne egale film kan worden aangebracht.

Let op: bij onzorgvuldig aanbrengen, ontstaan verschillen in absorptie door het bekistingsoppervlak. Dit heeft kleurverschillen in het betonoppervlak tot gevolg. Ook wanneer de cementshuid plaatselijk aan de bekisting hecht, ontstaan bij het ontkisten kleurverschillen.

Verzinkte leidingen en spuiten kunnen niet gebruikt worden.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Productnaam	Demula® Ontkistingsmiddel L
Verbruik	20 à 50 m ² / liter
Vol. Massa bij 15°C	0,830 kg/l (water = 1,00)
Droogtijd (bij 20°C)	15 – 30 minuten
Vorm	Vloeibaar
Kleur	Helder, lichtgeel
Geur	Karakteristiek
Vlampunt	> 70 °C
Stol-/vriespunt	< - 15 °C
Oplosbaarheid	0 g/l (water)
Kin. Viscositeit (40°C)	3,9 mm ² /s

FIPAH-CLASSIFICATIE ONTKISTINGSMIDDELEN *

	A	B	C
Hernieuwbare grondstoffen van plantaardige en dierlijke oorsprong (exclusief water)	> 90 %	> 25 % en < 90 %	< 25 %
Gevaarszinnen (Hazards)	Geen	H304 en EUH 066	Andere
Vlampunt	> 100 °C	> 62 °C en < 100 °C	< 62 °C
Aromaten	< 0,01 %	< 2 %	> 2 %

* Demula adviseert om de website www.fipah.be (Federatie van invoerders en producenten voor hulpstoffen voor beton) te raadplegen voor verdere informatie betreffende de classificatie van ontkistingsmiddelen.

VERPAKKING EN OPSLAG

HOUDBAARHEID:

Tot 12 maanden houdbaar na productiedatum in afgesloten originele verpakking, vorstvrij en buiten bereik van rechtstreeks zonlicht.

VERPAKKING:

leverbaar in bussen, vaten, containers

OPSLAG:

Gelieve de MSDS-fiche de raadplegen. Bij twijfel vraag raad aan uw Demula-adviseur.

MILIEU- EN GEZONDHEIDSASPECTEN

Demula adviseert alvorens over te gaan tot het gebruik van **Demula® Ontkistingsmiddel L** het veiligheidsinformatieblad grondig te raadplegen, omwille van een correct gebruik met betrekking tot veiligheid, toxicologische effecten, alsmede voor informatie over de juiste transportmodaliteiten, opslag en gebruik.