



## TOEPASSING

**Demula® RL Direct** is een ontkestings-middel, op basis van chemische koolwaterstoffen, speciaal ontwikkeld voor de productie van betonelementen welke onmiddellijk worden ontkest.

**Demula® RL Direct** kan gebruikt worden op stalen (ook verwarmd), betonplex, kunststof en houten bekistingen.

**Demula® RL Direct** geeft u de mogelijkheid om snel te ontkesten zonder kleeft van het beton aan de bekisting.

**Demula® RL Direct** voorkomt verkleuring van het beton bij goed aanbrengen.

**Demula® RL Direct** is geurloos en bijgevolg veel arbeidsvriendelijker bij intensief gebruik.

**Demula® RL Direct** wordt gebruikt als ontkestingsmiddel in de betonindustrie bij het produceren van aardvochtige, direct geloste betonproducten.

**Demula® RL Direct** kan worden toegepast voor de productie van stalroosters, blokken en poeren, trottoirbanden, siertegels (zowel via getrilde mal als tegelpers), schuttingplanken, kleine betonelementen,...

## VOORDELEN

- Geurloos
- Zelfreinigende werking
- Corrosiewerend
- Goede opslagstabiliteit
- Geschikt voor diverse soorten mallen

## GEBRUIKSAANWIJZING

De ondergrond moet steeds schoon zijn (vrij van stof en betonresten) en mag vochtig zijn (geen vrij water).

**Demula® RL Direct** is goed te vernevelen met behulp van een lagedruk nevelspuit of vernevelingsinstallatie (sputdruk 3 – 4 bar), waarmee een dunne egale film kan worden aangebracht.

Verzinkte leidingen en spuiten kunnen niet gebruikt worden.

## PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Productnaam	Demula® RL Direct
Verbruik	30 à 50 m <sup>2</sup> / liter
Vol. Massa bij 15°C	0,817 kg/l (water = 1,00)
Droogtijd (bij 20°C)	15 – 30 minuten
Vorm	Vloeibaar
Kleur	Helder, lichtgeel
Geur	Karakteristiek
Vlampunt	> 115 °C
Stol-/vriespunt	< - 10 °C
Oplosbaarheid	0 g/l (water)
Dampdruk	< 0,003 kPa
Kin. Viscositeit (40°C)	4,0 mm <sup>2</sup> /s

## FIPAH-CLASSIFICATIE ONTKISTINGSMIDDELEN \*

	A	B	C
Hernieuwbare grondstoffen van plantaardige en dierlijke oorsprong (exclusief water)	> 90 %	> 25 % en < 90 %	< 25 %
Gevaarszinnen (Hazards)	Geen	H304 en EUH 066	Andere
Vlampunt	> 100 °C	> 62 °C en < 100 °C	< 62 °C
Aromaten	< 0,01 %	< 2 %	> 2 %

\* Demula adviseert om de website [www.fipah.be](http://www.fipah.be) (Federatie van invoerders en producenten voor hulpstoffen voor beton) te raadplegen voor verdere informatie betreffende de classificatie van ontkistingsmiddelen.

## VERPAKKING EN OPSLAG

### HOUDBAARHEID:

Tot 12 maanden houdbaar na productiedatum in afgesloten originele verpakking, vorstvrij en buiten bereik van rechtstreeks zonlicht.

### VERPAKKING:

leverbaar in bussen, vaten, containers

### OPSLAG:

Gelieve de MSDS-fiche de raadplegen. Bij twijfel vraag raad aan uw Demula-adviseur.

## MILIEU- EN GEZONDHEIDSASPECTEN

Demula adviseert alvorens over te gaan tot het gebruik van **Demula® RL Direct** het veiligheids-informatieblad grondig te raadplegen, omwille van een correct gebruik met betrekking tot veiligheid, toxicologische effecten, alsmede voor informatie over de juiste transportmodaliteiten, opslag en gebruik.