

Cuglaton® Tikso K70

Mortier au ciment à retrait compensé aux propriétés thixotropes

demula[®]

HULPSTOFFEN VOOR BETON EN MORTELS
ADJUVANTS POUR BETON ET MORTIERS



DOMAINES D'APPLICATION

Cuglaton® Tikso K70 est un mortier au ciment à retrait compensé aux propriétés thixotropes, spécialement développé pour les systèmes de montage préfabriqués, sans utiliser de coffrage.

Cuglaton® Tikso K70 présente une excellente pompabilité, stabilité et adhérence.

Cuglaton® Tikso K70 peut être appliqué en épaisseurs de couche jusqu'à +/- 60 mm.

Applications de **Cuglaton® Tikso K70** pour le montage d'éléments préfabriqués:

- Remplissage par pompage des espaces de pose sous les éléments en béton préfabriqués.
- Pose d'éléments en béton préfabriqués dans un lit de mortier.
- Remplissage de joints verticaux entre éléments en béton préfabriqués.

Applications de **Cuglaton® Tikso K70** en construction industrielle:

- Collage horizontal d'ancrages.
- Remplissage de voies de grue en pente.

Applications de **Cuglaton® Tikso K70** en construction en béton et hydraulique:

- Collage horizontal d'ancrages.
- Remplissage de joints verticaux entre éléments en béton préfabriqués.

MODE D'EMPLOI

Prétraitement

La surface sur laquelle sera appliqué **Cuglaton® Tikso K70** doit être propre. Éliminez le voile de ciment et évitez la présence d'eau libre.

La surface pourra être préhumidifiée avec de l'eau (Attention, évitez la présence d'eau libre!) et être prétraitée avec **Cuglacrete® Hechtprimer**

Cementgebonden (à conseiller pour une adhérence optimale). **Cuglaton® Tikso K70** doit être appliqué mouillé sur mouillé.

Gâchage

Gâchez mécaniquement **Cuglaton® Tikso K70** jusqu'à obtention d'un mélange homogène (le temps de gâchage dépendra du type de malaxeur, +/- 3 minutes)

Dosage de l'eau

Respectez le besoin en eau renseigné sur l'emballage. Dosez, dans le respect du besoin en eau spécifié, la quantité d'eau permettant d'obtenir un écoulement de +/- 140 mm.

Traitement ultérieur

La surface finie devra être soigneusement protégée contre la dessiccation au moyen de **Demula® Curing Compound**, ou être suffisamment couverte au moyen d'un film plastique ou d'un matériau isolant, et ce pour la protéger des conditions externes et empêcher la formation de fissures.

CERTIFICATION DU PRODUIT POUR KOMO

Classification selon recommandation CUR 24 (NL) – Mortiers à retrait compensé à base de ciment

Nom de produit	Cuglaton® Tikso K70
Type de mortier	Truelle mortier
Granulométrie	0,5 mm
Classe de résistance	7 jours K70
Classe d'exposition	X0 – XA3
Gonflement	> 0,1 % < 2,0 %
Retrait moyenne	< 0,75 mm/m

CARACTERISTIQUES À 20°C / 65% H.R.

Granulométrie maximale	0,3 mm
Type de ciment	Portland
Besoin en eau	3,0 – 3,4 litres / 20 kg de mortier
Quantité nécessaire par m ³	Ca 1850 kg
Épaisseur (max.)	60 mm
Écoulement	t = 0 minutes 140 mm
Temps ouvert	30 minutes
Gonflement v/v ASTM C827	> 0,1 % et < 2,0 %
Retrait dessèchement	24 heures NEN 3534 28 jours < 0,4 mm/m < 1,2 mm/m
Perméabilité à l'eau ISO-DIS 7031	< 2,0 mm
Résistance au feu	A1

EVOLUTION RÉSISTANCE – ISO 679

	16 heures	24 heures	7 jours	28 jours	91 jours	
Résistance à la flexion	3	5	7	9	nd	[N/mm ²]
Résistance à la compression	45	55	75	85	95	[N/mm ²]
Résistance à la compression (150 x 150 x 150 mm)	nd	nd	nd	81	nd	[N/mm ²]

Cuglaton® Tikso K70 ne contient pas de chlorures ni d'autres substances favorisant la corrosion. En cas d'utilisation à des températures inférieures à 0 °C, contactez Demula nv.

CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

CONSERVATION:

Conservation au sec dans son emballage d'origine fermé jusqu'à 6 mois après la date de production (renseignée sur l'emballage).

CONDITIONNEMENT:

Disponible en sacs PE de 20 kg.

SANTÉ ET ENVIRONNEMENT

Lors de l'utilisation de **Cuglaton® Tikso K70**, Demula conseille:

- de porter des gants et lunettes de sécurité.
- d'éviter le contact avec les yeux et la peau.
- de rincer immédiatement à l'eau et consulter un médecin le plus rapidement possible en cas de contact avec les yeux.
- de consulter immédiatement un médecin et lui montrer la fiche de données de sécurité ou l'emballage en cas d'ingestion.

Avant d'utiliser **Cuglaton® Tikso K70**, Demula conseille de lire attentivement la fiche de données de sécurité afin de garantir un usage correct concernant la sécurité et les effets toxicologiques, ainsi que les informations relatives aux modalités correctes en matière de transport, stockage et usage.

Septembre 2020. Toute information antérieure relative à ce produit devient caduque par la présente.

L'informations et les conseils mentionnés sur cette fiche sont fournis sur base de nos connaissances et de notre expérience actuelles du produit. Dans aucun cas nous n'acceptons une responsabilité quelconque et nous ne donnons aucune garantie quant à sa mise en oeuvre. Les essais à effectuer vous-mêmes vous donneront une réponse définitive quant aux conditions exactes d'utilisation et de traitement du produit. En cas de doute vous pouvez toujours prendre contact avec nous pour un avis complémentaire éventuel.