

# Dynamis® T-Plus 875 (Anciennement Dynamis® T-Plus 873)

**demula**  
HULPSTOFFEN VOOR BETON EN MORTELS  
ADJUVANTS POUR BETON ET MORTIERS

Agent de décoffrage à base d'huiles paraffiniques émulsifiées



## APPLICATIONS

**Dynamis® T-Plus 875** est un agent de décoffrage pour béton. Les aspects environnementaux ont été au centre du développement du produit de décapage du béton **Dynamis® T-Plus 875**.

Ce produit de décoffrage est développé à base d'une huile de traitement paraffinique émulsifiée dans l'eau. Il répond à l'exigence de durabilité, il est constitué pour plus de 65% de matières premières renouvelables.

**Dynamis® T-Plus 875** s'est avéré polyvalent (industrie du préfabriqué), en particulier lorsque des exigences esthétiques élevées sont imposées à l'aspect de la surface du béton. Lorsqu'il est correctement mis en œuvre, **Dynamis® T-Plus 875** donne une surface de béton lisse et régulière, sans bulles d'air ni taches. Cela s'applique aussi bien au béton traditionnel qu'au béton autoplaçant.

**Dynamis® T-Plus 875** peut être appliqué sur :

- Coffrages en bois, laqués et non vernis
- coffrage en acier
- coffrage en caoutchouc
- coffrage chauffé (déchargement possible après 3 heures)

**Dynamis® T-Plus 875** est applicable sur des substrats en acier, en bois (verni), en divers plastiques et sur des tapis en caoutchouc. Pour les autres matériaux, il est préférable d'effectuer un test de compatibilité.

## AVANTAGES

- Béton sans bulles d'air
- Une "couleur" plus uniforme du béton
- Plus de 65% de matières premières renouvelables
- Plus favorable à la sécurité de travail
- Un environnement de travail plus propre
- Inodore

## MODE D'EMPLOI

Le support doit toujours être propre (sans poussière ni résidus de béton) et peut être humide (sans eau libre).

**Dynamis® T-Plus 875** est facile à pulvériser à l'aide d'un pulvérisateur à basse pression (pression de pulvérisation 3 - 4 bars), avec lequel il est possible d'appliquer un film fin et régulier, sans avoir à repasser avec un chiffon ou un nettoyage ultérieur. (Attention : pour le béton coloré, nous recommandons le nettoyage ultérieurement).

Les tuyaux et pulvérisateurs galvanisés ne peuvent pas être utilisés.

## PROPRIETES DU PRODUIT

Nom du produit	Dynamis® T-plus 875
Consommation	20 à 50 m <sup>2</sup> / litre
Massa Vol. (à 15°C)	0,956 kg/l (eau = 1,00)
Temps de séchage	15 – 30 minutes (à 20 °C)
État physique	Liquide
Couleur	Blanc
Odeur	Inodore
Point d'éclair	> 100 °C
Point de fusion/congélation	0 °C
Viscosité cinétique (40°C)	1 mm <sup>2</sup> /s

# Dynamis® T-Plus 875 (Anciennement Dynamis® T-Plus 873)



Agent de décoffrage à base d'huiles paraffiniques émulsifiées

## CLASSIFICATION DES AGENTS DE DÉMOULAGE SELON LA FIPAH\*

	A	B	C
Matières premières renouvelables d'origine végétale et animale (hors eau)	> 90 %	> 25 % en < 90 %	< 25 %
Phrases de danger (Hazards)	Geen	H304 en EUH 066	Andere
Point d'éclair	> 100 °C	> 62 °C en < 100 °C	< 62 °C
Aromates	< 0,01 %	< 2 %	> 2 %

\*Pour tout complément d'information concernant la classification des agents de démoulage, surfez sur [www.fipah.be](http://www.fipah.be)

## EMBALLAGE ET STOCKAGE

**Dynamis® T-Plus 875** est disponible en bidons, fûts et conteneurs.

**Dynamis® T-Plus 875** peut, en emballage fermé, se conserver 6 mois à partir de la date de production.

**Dynamis® T-Plus 875** doit être stocké dans un endroit couvert, à l'abri du gel.

## SANTÉ ET ENVIRONNEMENT

Avant d'utiliser **Dynamis® T-Plus 875**, Demula conseille de lire attentivement la fiche de données de sécurité afin de garantir un usage correct concernant la sécurité et les effets toxicologiques, ainsi que les informations relatives aux modalités correctes en matière de transport, stockage et usage.

août 2021. Toute information antérieure relative à ce produit devient caduque par la présente.

L'informations et les conseils mentionnés sur cette fiche sont fournis sur base de nos connaissances et de notre expérience actuelles du produit. Dans aucun cas nous n'acceptons une responsabilité quelconque et nous ne donnons aucune garantie quant à sa mise en oeuvre. Les essais à effectuer vous-mêmes vous donneront une réponse définitive quant aux conditions exactes d'utilisation et de traitement du produit. En cas de doute vous pouvez toujours prendre contact avec nous pour un avis complémentaire éventuel.