

Cuglacrete® Hoogoven B Fijn R1

Esthetische reparatiemortel

demula[®]

HULPSTOFFEN VOOR BETON EN MORTELS
ADJUVANTS POUR BETON ET MORTIERS



CE
0956

TOEPASSINGSGBIEDEN

Cuglacrete® Hoogoven B Fijn R1 is een cementgebonden mortel voor niet-constructieve en cosmetische betonreparaties conform NBN EN 1504-3.

Cuglacrete® Hoogoven B Fijn R1 is een fabrieksmatig vervaardigde polymeergemodificeerde mortel op basis van hoogovencement.

Cuglacrete® Hoogoven B Fijn R1 mortel is geschikt voor binnen en buiten toepassing.

Cuglacrete® Hoogoven B Fijn R1 mortel heeft een hoge sulfaat bestandheid.

Cuglacrete® Hoogoven B Fijn R1 mortel is ontwikkeld op basis van de nieuwste nanotechnologie.

Cuglacrete® Hoogoven B Fijn R1 is geschikt voor reparatiemethoden conform NBN EN 1504-3 (tabel 1), 3.1 *Betonreparatie door handmatig aanbrengen van de mortel.*

TOEPASSINGSWIJZE

Demula adviseert om elke herstelling met **Cuglacrete®** uit te voeren zoals is beschreven in de geldende norm NBN EN 1504-10 'Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van betonconstructies – Definities – Eisen – Kwaliteitsbeheersing en Conformiteitsbeoordeling' - deel 10: *'Gebruik van producten en systemen op de bouwplaats en kwaliteitsbeheersing van het werk.'*

GEBRUIKSAANWIJZING

Voorbehandeling

Het oppervlak waarop **Cuglacrete® Hoogoven B Fijn R1** wordt aangebracht dient zuiver te zijn, cementhuid verwijderen en er mag geen vrij water aanwezig zijn.

Het oppervlak kan voorbevochtigd worden met water (Let op: geen vrij water!) en kan voorbehandeld worden met **Cuglacrete® Hechtprimer Cementgebonden** (aan te raden voor optimale hechting). **Cuglacrete® Hoogoven B Fijn R1** dient nat in nat te worden aangebracht.

Mengen

Cuglacrete® Hoogoven B Fijn R1 machinaal mengen tot een homogeen mengsel (mengtijd afhankelijk van het type menger, ca. 3 minuten)

Waterdosering

Respecteer de aangegeven waterbandbreedte die vermeld staat op de verpakking. Doseer - binnen de aangegeven water-bandbreedte - zodanig veel water dat een gewenste consistentie wordt bereikt.

Aanbrengen

De mortel handmatig in lagen aanbrengen en goed verdichten. Na aanbrengen kan het oppervlak worden afgewerkt met een spaan. De mortel kan ook met een vochtige spons inge-poetst worden op het oppervlak.

Nabehandeling

Het afgewerkte vlak moet zorgvuldig tegen uitdrogen worden beschermd met **Demula® Curing Compound**, of voldoende afdekken met plastic folie of isolatiemateriaal, dit als bescherming tegen externe omgevingsfactoren en om scheurvorming te voorkomen.

Cuglacrete® Hoogoven B Fijn R1

Esthetische reparatiemortel

TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 20°C / 65% R.V.

Maximale korrel	0,5 mm	
Gehalte gegranuleerde hoogovenslak	> 50 %	
Waterbandbreedte	4,0 – 4,8 liter / 20 kg mortel	
Laagdikte maximaal	4 mm	
Volumieke Massa (NBN EN 12190)	1850 kg/m ³	
Spreidmaat (NBN EN 13395-1)	150 – 170 mm	
Verwerkingstijd	30 minuten	
Luchtgehalte (NBN EN 12350-7)	12,5 %	
Uitdrogingskrimp NEN 3534	7 dagen 28 dagen	1,00 mm/m 1,30 mm/m
Hechtsterkte	28 dagen	2,6 N/mm ²
Hechtsterkte na vries en dooi (na 50 cycli met zout) (NBN EN 13687-1)		Voldoet

STERKTEONTWIKKELING (NBN-EN 12190)

	24 uur	7 dagen	28 dagen	
Druksterkte	1	20	30	[N/mm ²]



0956

CUGLA BV
Rudonk 6a
4824 AJ Breda

10

0956-CPR-0707

NEN EN 1504-3

DoP: EM0403-01-09-2018

Betonreparatiemortel voor niet-constructieve toepassing gebaseerd op cement

Druksterkte	Klasse R1
Chloridegehalte	≤ 0,05 %
Hechtsterkte	≥ 0,8 MPa
Gevaarlijke bestanddelen	Overeenkomstig 5.4
Weerstand tegen brand	Klasse A1

MILIEU- EN GEZONDHEIDSASPECTEN

Demula adviseert alvorens over te gaan tot het gebruik van **Cuglacrete® Hoogoven B Fijn R1** het veiligheidsinformatieblad grondig te raadplegen, omwille van een correct gebruik met betrekking tot veiligheid, toxicologische effecten, alsmede voor informatie over de juiste transportmodaliteiten, opslag en gebruik.

BOUWPRODUCTENVERORDERING

Cuglacrete® Hoogoven B Fijn R1 is conform de bouwproductenverordening 305/2011. De verplichte prestatieverklaring (Declaration of Performance – DoP) van deze hulpstof kan u raadplegen en downloaden via de website: www.demula.be.

VERPAKKING EN OPSLAG

Indien droog opgeslagen in gesloten originele verpakking tot 12 maanden houdbaar na productiedatum (vermeld op verpakking). **Cuglacrete® Hoogoven B Fijn R1** is leverbaar in PE-zakken van 20 kg.

December 2020. Alle voorafgaande informatie betreffende dit product vervalt hierbij.

De informatie en adviezen op deze fiche vermeld worden verstrekt op basis van onze huidige kennis en ervaring met het product. In geen enkel geval aanvaarden wij enige aansprakelijkheid of bieden wij garantie in verband met de verwerking ervan. Proeven door uzelf uit te voeren geven uitsluitend omtrent de juiste omstandigheden onder dewelke het product moet gebruikt en verwerkt worden. Bij twijfel kan u ons steeds contacteren voor eventueel bijkomend advies.