

# Cuglacrete® Hechtprimer Cementgebonden

**demula**<sup>®</sup>

HULPSTOFFEN VOOR BETON EN MORTELS  
ADJUVANTS POUR BETON ET MORTIERS

Hechtlaag voor herstelling met bescherming van wapeningsstaal



## TOEPASSING

**Cuglacrete® Hechtprimer Cementgebonden** is een polymeer gemodificeerde cementgebonden hechtlaag. Na aanmaak met water wordt een zeer dunne, vloeibare mortel verkregen, waarmee het oppervlak behandeld kan worden met behulp van spuit, roller of borstel.

**Cuglacrete® Hechtprimer Cementgebonden** is een uitstekende hechtlaag voor alle cementgebonden ondergronden.

**Cuglacrete® Hechtprimer Cementgebonden** geeft een goede hechting op, en bescherming van het wapeningsstaal.

## VERBRUIK

Het verbruik van **Cuglacrete® Hechtprimer Cementgebonden** is ongeveer 1 kg droge stof per m<sup>2</sup>.

## VERPAKKING EN OPSLAG

### HOUDBAARHEID:

Tot 1 jaar houdbaar na productiedatum in afgesloten verpakking

### VERPAKKING:

leverbaar in emmers van 10 kg

### OPSLAG:

Gelieve de MSDS-fiche de raadplegen.

## GEBRUIKSAANWIJZING

### Voorbehandeling

Het oppervlak waarop **Cuglacrete® Hechtprimer Cementgebonden** moet worden aangebracht dient schoon te zijn, cementhuid verwijderen. Het schone oppervlak goed met water verzadigen. Vrij water vermijden.

### Mengen

**Cuglacrete hechtprimer cementgebonden** machinaal mengen tot een homogeen mengsel. Mengtijd afhankelijk van het type menger, ca. 3 minuten.

### Waterdosering

Waterbandbreedte : 1.6 – 2.0 liter/10 kg mortel. Doseer, binnen de aangegeven waterbandbreedte, zodanig veel water dat een dun vloeibaar mengsel wordt bereikt.

### Verwerking

Na het aanbrengen van **Cuglacrete® Hechtprimer Cementgebonden** moet "nat in nat" een product uit de Cuglacrete betonreparatielijnen worden aangebracht.

## MILIEU- EN GEZONDHEIDSASPECTEN

Demula adviseert alvorens over te gaan tot het gebruik van **Cuglacrete® Hechtprimer Cementgebonden** het veiligheidsinformatieblad grondig te raadplegen, omwille van een correct gebruik met betrekking tot veiligheid, toxicologische effecten, alsmede voor informatie transportmodaliteiten, opslag.

Oktober 2023. Alle voorafgaande informatie betreffende dit product vervalt hierbij.

De informatie en adviezen op deze fiche vermeld worden verstrekt op basis van onze huidige kennis en ervaring met het product. In geen enkel geval aanvaarden wij enige aansprakelijkheid of bieden wij garantie in verband met de verwerking ervan. Proeven door uzelf uit te voeren geven uitsluitend omtrent de juiste omstandigheden onder dewelke het product moet gebruikt en verwerkt worden. Bij twijfel kan u ons steeds contacteren voor eventueel bijkomend advies.