

Cuglacrete® Vloermortel R4

Constructieve reparatiemortel

demula
HULPSTOFFEN VOOR BETON EN MORTELS
ADJUVANTS POUR BETON ET MORTIERS



TOEPASSINGSGBIEDEN

Cuglacrete® Vloermortel R4 is een cementgebonden mortel voor constructieve betonreparaties cfr NBN EN 1504-3.

Cuglacrete® Vloermortel R4 is een fabrieksmatig vervaardigde polymeergemodificeerde mortel op basis van portlandcement.

Cuglacrete® Vloermortel R4 mortel is geschikt voor binnen en buiten toepassing.

Cuglacrete® Vloermortel R4 mortel is voorzien van polyacrylonitril vezels.

Cuglacrete® Vloermortel R4 mortel is ontwikkeld op basis van de nieuwste nanotechnologie.

Cuglacrete® Vloermortel R4 is geschikt voor reparatiemethoden conform NBN EN 1504-3 (tabel 1),

3.1 Betonreparatie door handmatig aanbrengen van de mortel.

4.4 Structurele versterking door aanbrengen mortel

7.1 Verdikken 'beschermingslaag' van wapening door aanbrengen cementgebonden mortel of beton

7.2 Vervangen van gecontamineerde of gecarbonateerde beton

TOEPASSINGSWIJZE

Demula adviseert om elke herstelling met **Cuglacrete®** uit te voeren zoals is beschreven in de geldende norm NBN EN 1504-10 'Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van betonconstructies – Definitie – Eisen – Kwaliteitsbeheersing en Conformiteitsbeoordeling' - deel 10: 'Gebruik van producten en systemen op de bouwplaats en kwaliteitsbeheersing van het werk.'

GEBRUIKSAANWIJZING

Voorbehandeling

Het oppervlak waarop **Cuglacrete® Vloermortel R4** wordt aangebracht dient zuiver te zijn, cementhuid verwijderen en er mag geen vrij water aanwezig zijn.

Het oppervlak kan voorbevochtigd worden met water (Let op: geen vrij water!) en kan voorbehandeld worden met **Cuglacrete® Hechtprimer Cementgebonden** (aan te raden voor optimale hechting). **Cuglacrete® Vloermortel R4** dient nat in nat te worden aangebracht.

Mengen

Cuglacrete® Vloermortel R4 machinaal mengen tot een homogeen mengsel (mengtijd afhankelijk van het type menger, ca. 3 minuten)

Waterdosering

Respecteer de aangegeven waterbandbreedte die vermeld staat op de verpakking. Doseer - binnen de aangegeven water-bandbreedte - zodanig veel water dat een gewenste consistentie wordt bereikt.

Aanbrengen

De mortel handmatig in lagen aanbrengen en goed verdichten. Na aanbrengen kan het oppervlak worden afgewerkt met een spaan.

Nabehandeling

Het afgewerkte vlak moet zorgvuldig tegen uitdrogen worden beschermd met **Demula® Curing Compound**, of voldoende afdekken met plastic folie of isolatiemateriaal, dit als bescherming tegen externe omgevingsfactoren en om scheurvorming te voorkomen.

TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 20°C / 65% R.V.

Maximale korrel	NEN-EN 12192		2,0 mm
Waterbandbreedte			1,8 – 2,1 liter / 20 kg mortel
Milieuklasse	NEN-EN 206-1		X0 t/m XA3
Laagdikte maximaal			100 mm
Volumieke Massa	NEN-EN 12190		2250 kg/m ³
Spreadmaat	NEN-EN 13395-1		110 – 135 mm
Verwerkingstijd			30 minuten
Luchtgehalte	NEN-EN 12350-7		5,5 %
Druksterkte	NEN-EN 12190	1 dag 28 dagen	8 N/mm ² 52 N/mm ²
Hechtsterkte		28 dagen	2,8 N/mm ²
Hechtsterkte na vries en dooi	NEN-EN 13687-1	na 50 cycli met zout	2,5 N/mm ²
Weerstand tegen carbonatatie	NEN-EN 13295		1,0
Elasticiteitsmodulus	NEN-EN 13412		22000 N/mm ²
Uitdrogingskrimp	NEN-EN 12617-4	28 dagen	0,65 mm/m
Capillaire absorptie	NEN-EN 13057		0,24 kg/(m ² *h ^{0,5})
Stroefheid	NEN-EN 13036-4		Klasse III



0956

CUGLA BV
Rudonk 6a
4824 AJ Breda
10
0956-CPR-0707

NEN-EN 1504-3

DoP: EM0455-02-10-2023

Betonreparatiemortel voor constructieve toepassing gebaseerd op cement

Druksterkte	Klasse R4
Chloridegehalte	≤ 0,05 %
Hechtsterkte	≥ 2,0 Mpa
Carbonatieweerstand	Voltoet
Elasticiteitsmodulus	≥ 20 Gpa
Thermische compatibiliteit (vries/dooi, 50 cycli met zout)	≥ 2,0 MPa
Capillaire absorptie	≤ 0,5 kg/(m ² .h ^{0,5})
Stroefheid	Klasse III
Gevaarlijke bestanddelen	Overeenkomstig 5.4
Weerstand tegen brand	Klasse A1

MILIEU- EN GEZONDHEIDSASPECTEN

Demula adviseert alvorens over te gaan tot het gebruik van **Cuglacrete® Vloermortel R4** het veiligheidsinformatieblad grondig te raadplegen, omwille van een correct gebruik met betrekking tot veiligheid, toxicologische effecten, alsmede voor informatie over de juiste transportmodaliteiten, opslag en gebruik.

BOUWPRODUCTENVERORDERING

Cuglacrete® Vloermortel R4 is conform de bouwproducten-verordening 305/2011. De verplichte prestatieverklaring (Declaration of Performance – DoP) van deze hulpstof kan u raadplegen en downloaden via de website: www.demula.be.

VERPAKKING EN OPSLAG

Indien droog opgeslagen in gesloten originele verpakking tot 12 maanden houdbaar na productiedatum (vermeld op verpakking). **Cuglacrete® Vloermortel R4** is leverbaar in PE-zakken van 20 kg.

Mei 2025. Alle voorafgaande informatie betreffende dit product vervalt hierbij.

De informatie en adviezen op deze fiche vermeld worden verstrekt op basis van onze huidige kennis en ervaring met het product. In geen enkel geval aanvaarden wij enige aansprakelijkheid of bieden wij garantie in verband met de verwerking ervan. Proeven door uzelf uit te voeren geven uitsluitend omtrent de juiste omstandigheden onder dewelke het product moet gebruikt en verwerkt worden. Bij twijfel kan u ons steeds contacteren voor eventueel bijkomend advies.